

# ЗАПОЛНИТЕЛИ ОГНЕУПОРНЫЕ

## Технические условия

Издание официальное

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ  
Минск

18-1—1510

## Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Восточным институтом огнеупоров (АООТ ВОСТИО), Межгосударственным техническим комитетом МТК 9 «Огнеупоры»

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 15 от 28 мая 1999 г.)

За принятие проголосовали:

| Наименование государства   | Наименование национального органа по стандартизации |
|----------------------------|---|
| Азербайджанская Республика | Азгосстандарт                                       |
| Республика Армения         | Армгосстандарт                                      |
| Республика Беларусь        | Госстандарт Беларуси                                |
| Грузия                     | Грузстандарт  |
| Республика Казахстан       | Госстандарт Республики Казахстан                    |
| Киргизская Республика      | Киргизстандарт                                      |
| Республика Молдова         | Молдовастандарт                                     |
| Российская Федерация       | Госстандарт России                                  |
| Республика Таджикистан     | Таджикгосстандарт                                   |
| Туркменистан               | Главная государственная инспекция Туркменистана     |
| Республика Узбекистан      | Узгосстандарт                                       |
| Украина                    | Госстандарт Украины                                 |

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 14 октября 1999 г. № 345-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 23037—99 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 июля 2000 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 23037—78

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Госстандарта России

## ЗАПОЛНИТЕЛИ ОГНЕУПОРНЫЕ

## Технические условия

Refractory aggregates.  
Specifications

Дата введения 2000—07—01

**1 Область применения**

Настоящий стандарт распространяется на огнеупорные заполнители, представляющие собой неформованные огнеупорные материалы определенного зернового состава, изготовленные из природного или техногенного сырья или брака и лома огнеупорных изделий.

Заполнители предназначены для изготовления огнеупорных бетонных изделий, масс, смесей, мертелей, покрытий.

Обязательные требования безопасности при применении огнеупорных заполнителей изложены в разделе 5.

**2 Нормативные ссылки**

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005—88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.4.028—76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 «Лепесток». Технические условия

ГОСТ 12.4.041—2001 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие. Общие технические требования

ГОСТ 2642.0—86 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 2642.2—86 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения изменения массы при прокаливании

ГОСТ 2642.3—97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения двуокиси кремния

ГОСТ 2642.4—97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения окиси алюминия

ГОСТ 2642.5—97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения окиси железа

ГОСТ 2642.7—97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения окиси кальция

ГОСТ 2642.8—97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения окиси магния

ГОСТ 2642.9—97 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Методы определения окиси хрома

ГОСТ 3306—88 Сетки с квадратными ячейками из стальной рифленой проволоки. Технические условия

ГОСТ 4069—69 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения огнеупорности

ГОСТ 8735—88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

ГОСТ 13997.0—84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Общие требования к методам анализа

ГОСТ 13997.3—84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Метод определения двуокиси кремния

Издание официальное

ГОСТ 13997.4—84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Метод определения двуоксида циркония

ГОСТ 13997.5—84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Метод определения окиси железа

ГОСТ 13997.8—84 Материалы и изделия огнеупорные цирконийсодержащие. Метод определения окиси кальция

ГОСТ 18847—84 Огнеупоры неформованные сыпучие. Метод определения водопоглощения, кажущейся плотности и открытой пористости зернистых материалов

ГОСТ 24717—94 Огнеупоры и сырье огнеупорное. Маркировка, упаковка, хранение и транспортирование

ГОСТ 26565—85 Огнеупоры неформованные. Методы отбора и подготовки проб

ГОСТ 27707—88 Огнеупоры неформованные. Метод определения зернового состава

ГОСТ 28584—90 Огнеупоры и огнеупорное сырье. Метод определения влаги

### 3 Классификация

3.1 В зависимости от химико-минерального состава заполнители подразделяют на типы и марки, указанные в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

| Тип заполнителя          | Марка      | Наименование и характеристика марки   |
|--------------------------|------------|---|
| Кремнеземистый           | ЗКС        | Заполнитель из кварцевого стекла  |
|                          | ЗКВ-97     | Заполнитель кварцевый с массовой долей диоксида кремния ( $\text{SiO}_2$ ) не менее 97 %          |
|                          | ЗКВ-95     | Заполнитель кварцевый с массовой долей диоксида кремния ( $\text{SiO}_2$ ) не менее 95 %          |
|                          | ЗД-92      | Заполнитель диносовый с массовой долей диоксида кремния ( $\text{SiO}_2$ ) не менее 92 %          |
| Алюмосиликатный          | ЗПК        | Заполнитель полукислый  |
|                          | ЗША        | Заполнитель шамотный с огнеупорностью не ниже 1690 °С   |
|                          | ЗШБ        | Заполнитель шамотный с огнеупорностью не ниже 1630 °С   |
|                          | ЗШВ        | Заполнитель шамотный с огнеупорностью не ниже 1580 °С   |
|                          | ЗМКР       | Заполнитель муллитокремнеземистый   |
|                          | ЗМЛ<br>ЗМК | Заполнитель муллитовый<br>Заполнитель муллитокорундовый   |
| Глиноземистый            | ЗК-95      | Заполнитель корундовый с массовой долей оксида алюминия ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) не менее 95 % |
| Высокомagneзиальный      | ЗППл-93    | Заполнитель периклазовый плавленный с массовой долей оксида магния ( $\text{MgO}$ ) не менее 93 % |
|                          | ЗПСп-90    | Заполнитель периклазовый спеченный с массовой долей оксида магния ( $\text{MgO}$ ) не менее 90 %  |
|                          | ЗПСп-85    | Заполнитель периклазовый спеченный с массовой долей оксида магния ( $\text{MgO}$ ) не менее 85 %  |
| Магнезиально-известковый | ЗПИ-75     | Заполнитель периклазоизвестковый с массовой долей оксида магния ( $\text{MgO}$ ) не менее 75 %    |
|                          | ЗПИ-50     | Заполнитель периклазоизвестковый с массовой долей оксида магния ( $\text{MgO}$ ) не менее 50 %    |
| Магнезиально-шпинелидный | ЗПХ        | Заполнитель периклазохромитовый   |

Окончание таблицы 1

| Тип заполнителя  | Марка              | Наименование и характеристика марки  |
|--|--------------------|--|
| Магнезиально-шпинелидный   | ЗХП<br>ЗХ-30       | Заполнитель хромитопериклазовый<br>Заполнитель хромитовый с массовой долей оксида хрома ( $Cr_2O_3$ ) не менее 30 %  |
| Магнезиально-силикатный  | ЗФ<br>ЗДН          | Заполнитель форстеритовый<br>Заполнитель из обожженного дунита   |
| Цирконистый  | ЗЦ-93<br><br>ЗЦ-90 | Заполнитель циркониевый (бадделитовый) с массовой долей суммы диоксидов циркония и гафния ( $ZrO_2 + HfO_2$ ) не менее 93 %<br>Заполнитель циркониевый (бадделитовый) с массовой долей суммы диоксидов циркония и гафния ( $ZrO_2 + HfO_2$ ) не менее 90 % |
| Примечание — При изготовлении заполнителей из брака и лома огнеупорных изделий и других утилизированных материалов к обозначению марки прибавляется буква «у» — утилизированный. |                    |  |

3.2 Алюмосиликатные пористые заполнители (с открытой пористостью свыше 30 %) в зависимости от химико-минерального состава и плотности насыпного материала подразделяют на марки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Марка                        | Наименование и характеристика марки   |
|------------------------------|---|
| ЗШ-1,3<br>ЗШ-0,6<br>ЗМКР-0,8 | Заполнитель шамотный с плотностью насыпного материала не более 1,3 г/см <sup>3</sup><br>Заполнитель шамотный с плотностью насыпного материала не более 0,6 г/см <sup>3</sup><br>Заполнитель муллитокремнеземистый с плотностью насыпного материала не более 0,8 г/см <sup>3</sup> |
| ЗМЛ-1,3<br>ЗМК-1,3           | Заполнитель муллитовый с плотностью насыпного материала не более 1,3 г/см <sup>3</sup><br>Заполнитель муллитокорундовый с плотностью насыпного материала не более 1,3 г/см <sup>3</sup>   |

3.3 В зависимости от размера зерен заполнители подразделяют на классы, указанные в таблице 3.

Таблица 3

| Группа заполнителя   | Класс | Размер зерна, мм, не более |
|--|-------|----------------------------|
| Грубозернистый   | 1     | 25                         |
|  | 2     | 15                         |
| Крупнозернистый  | 3     | 10                         |
|  | 4     | 5                          |
| Среднезернистый  | 5     | 2                          |
|  | 6     | 1                          |
| Тонкозернистый   | 7     | 0,5                        |
|  | 8     | 0,06                       |
| Примечание — В каждом классе заполнителя массовая доля зерен размером, превышающим максимальный, должна быть не более 5 %. |       |                            |

3.4 Допускается по согласованию изготовителя и потребителя изготовление смесей заполнителей разных классов, указанных в таблице 3.

3.5 Пример условного обозначения заполнителя при заказе:  
Заполнитель шамотной марки ЗША класса 4 по ГОСТ 23037—99.

#### 4 Технические требования

4.1 По физико-химическим показателям заполнители должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4 — для кремнеземистых, в таблице 5 — для алюмосиликатных и глиноземистых, в таблице 6 — для магнезиальных, в таблице 7 — для алюмосиликатных пористых, в таблице 8 — для цирконистых.

Т а б л и ц а 4 — Кремнеземистые заполнители

| Наименование показателя                   | Норма для марки |        |        |       |
|---|-----------------|--------|--------|-------|
|   | ЗКС             | ЗКВ-97 | ЗКВ-95 | ЗД-92 |
| Массовая доля, %:                         |                 |        |        |       |
| SiO <sub>2</sub> , не менее               | 99              | 97     | 95     | 92    |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более | 0,5             | 1,6    | 3,0    | 2,0   |
| Огнеупорность, °С, не ниже                | —               | —      | 1690   | 1690  |
| Массовая доля влаги, %, не более          | 3               | 3      | 3      | 3     |

Т а б л и ц а 5 — Алюмосиликатные и глиноземистые заполнители

| Наименование показателя  | Норма для марки |             |             |             |       |       |       |             |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------|-------|-------------|
|  | ЗПК             | ЗША         | ЗШБ         | ЗШВ         | ЗМКР  | ЗМЛ   | ЗМК   | ЗК-95       |
| Массовая доля, %:  |                 |             |             |             |       |       |       |             |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>   | 14—28           | Не менее 35 | Не менее 28 | Не менее 28 | 45—62 | 62—72 | 72—95 | Не менее 95 |
| SiO <sub>2</sub>   | 65—85           | —           | —           | —           | —     | —     | —     | —           |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более  | 6,5             | —           | —           | —           | 1,8   | 1,5   | 1,5   | 1,0         |
| Огнеупорность, °С, не ниже   | 1580            | 1690        | 1630        | 1580        | —     | —     | —     | —           |
| Водопоглощение, %, не более  | 12              | 6           | 8           | 12          | 5     | 3     | 3     | —           |
| <p><b>П р и м е ч а н и я</b></p> <p>1 Для заполнителей, изготовленных из брака и лома, допускается водопоглощение не более 15 %, массовая доля Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub> — не нормируется.</p> <p>2 Для заполнителей классов 5—8 водопоглощение не нормируется.</p> |                 |             |             |             |       |       |       |             |

Т а б л и ц а 6 — Магнезиальные заполнители

| Наименование показателя        | Норма для марки |         |         |               |               |      |          |             |      |      |
|--------------------------------|-----------------|---------|---------|---------------|---------------|------|----------|-------------|------|------|
|                                | ЗППл-93         | ЗПСл-90 | ЗПСл-85 | ЗПИ-75        | ЗПИ-50        | ЗПХ  | ЗХП      | ЗХ-30       | ЗФ   | ЗДН  |
| Массовая доля, %:              |                 |         |         |               |               |      |          |             |      |      |
| MgO, не менее                  | 93              | 90      | 85      | 75            | 50            | 60   | Менее 55 | —           | 54   | 46   |
| Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | —               | —       | —       | —             | —             | 5—20 | 15—35    | Не менее 30 | —    | —    |
| CaO, не более                  | 3,0             | 8,0     | 10,0    | Не менее 10,0 | Не менее 45,0 | —    | —        | 2,0         | —    | —    |
| SiO <sub>2</sub> , не более    | 2,5             | 4,0     | 5,0     | 5,0           | 5,0           | 5,0  | 7,0      | 8,5         | 40,0 | 38,0 |

Окончание таблицы 6

| Наименование показателя                           | Норма для марки |         |         |        |        |     |     |       |     |     |
|---|-----------------|---------|---------|--------|--------|-----|-----|-------|-----|-----|
|   | ЗППл-93         | ЗПСп-90 | ЗПСп-85 | ЗПИ-75 | ЗПИ-50 | ЗПХ | ЗХП | ЗХ-30 | ЗФ  | ЗДН |
| Изменение массы при прокаливании, %, не более     | 0,3             | 0,6     | 1,0     | 1,0    | 1,0    | —   | —   | —     | 0,5 | 0,5 |
| Массовая доля влаги, %, не более                  | —               | 1       | 1       | 1      | 1      | 2   | 3   | 3     | —   | —   |
| Пористость открытая, %, не более                  | —               | —       | —       | —      | —      | —   | —   | —     | 28  | 17  |
| Плотность кажущаяся, г/см <sup>3</sup> , не менее | —               | —       | —       | 3      | 3      | —   | —   | —     | —   | —   |

Т а б л и ц а 7 — Алумосиликатные пористые заполнители

| Наименование показателя                                     | Норма для марки |        |          |         |         |
|---|-----------------|--------|----------|---------|---------|
|   | ЗШ-1,3          | ЗШ-0,6 | ЗМКР-0,8 | ЗМЛ-1,3 | ЗМК-1,3 |
| Массовая доля Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , %, не менее  | 28              | 28     | 45       | 62      | 90      |
| Плотность насыпного материала, г/см <sup>3</sup> , не более | 1,3             | 0,6    | 0,8      | 1,3     | 1,3     |

Т а б л и ц а 8 — Цирконистые заполнители

| Наименование показателя                   | Норма для марки |             |
|---|-----------------|-------------|
|   | ЗЦ-93           | ЗЦ-90       |
| Массовая доля, %:                         |                 |             |
| ZrO <sub>2</sub> +HfO <sub>2</sub>        | Не менее 93     | Не более 90 |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , не более | 0,25            | 0,30        |
| CaO                                       | 4,0–5,0         | 4,0–6,0     |
| SiO <sub>2</sub> , не более               | 0,5             | —           |
| Массовая доля влаги, %, не более          | 1,0             | 1,0         |

4.2 Зерновой состав заполнителей устанавливают по согласованию изготовителя и потребителя. Рекомендуемый зерновой состав приведен в таблице 9.

Т а б л и ц а 9

В процентах

| Наименование показателя              | Норма для класса |                |                |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---|---|---|---|---|
|                                      | 1                | 2              | 3              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Остаток на сетке:<br>№ 25, не более  | 5                | Не допускается | —              | — | — | — | — | — |
| № 15, не более                       | —                | 5              | Не допускается | — | — | — | — | — |
| Проход через сетку<br>№ 15, не более | 5                | —              | —              | — | — | — | — | — |

18-2\*

203

5

Окончание таблицы 9

| Наименование показателя            | Норма для класса |   |   |                |                |                |                |     |
|------------------------------------|------------------|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
|                                    | 1                | 2 | 3 | 4              | 5              | 6              | 7              | 8   |
| Остаток на сетке № 10, не более    | —                | — | 5 | Не допускается | —              | —              | —              | —   |
| Проход через сетку № 10, не более  | —                | 5 | — | —              | —              | —              | —              | —   |
| Остаток на сетке № 5, не более     | —                | — | — | 5              | Не допускается | —              | —              | —   |
| Проход через сетку № 5, не более   | —                | — | 5 | —              | —              | —              | —              | —   |
| Остаток на сетке № 2, не более     | —                | — | — | 40             | 5              | Не допускается | —              | —   |
| Остаток на сетке № 1, не более     | —                | — | — | —              | —              | 5              | Не допускается | —   |
| Проход через сетку № 0,5, не менее | —                | — | — | 20             | 40             | 60             | 95             | 100 |
| в том числе:                       |                  |   |   |                |                |                |                |     |
| № 009, не менее                    | —                | — | — | —              | 15             | 30             | 80             | 100 |
| № 006, не менее                    | —                | — | — | —              | —              | —              | —              | 95  |

Примечание — Для заполнителей 1-го класса остаток на сетке № 40 не допускается.

## 5 Требования безопасности

5.1 По степени воздействия на организм человека кремнеземистые и цирконистые заполнители относятся к 3-му классу опасности, алюмосиликатные, глиноземистые, высокомагнезиальные, магнезиально-известковые, магнезиально-шпинелидные, магнезиально-силикатные — к 4-му классу опасности.

5.2 Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны производственных помещений по ГОСТ 12.1.005 не должна превышать для заполнителей:

кремнеземистых — 1 мг/м<sup>3</sup>;

алюмосиликатных — 2 мг/м<sup>3</sup>;

глиноземистых — 6 мг/м<sup>3</sup>;

для высокомагнезиальных, магнезиально-известковых, магнезиально-шпинелидных, магнезиально-силикатных — 10 мг/м<sup>3</sup>.

Определение концентрации — по нормативной документации.

5.3 Заполнители обладают преимущественно фиброгенным действием. Длительное вдыхание пыли ведет к поражению дыхательных путей.

5.4 Заполнители не способствуют образованию токсичных и пожаровзрывоопасных соединений в воздушной среде и сточных водах.

5.5 Заполнители пожаровзрывобезопасны.

5.6 При работе с заполнителями используют индивидуальные средства защиты от пыли по ГОСТ 12.4.028, ГОСТ 12.4.041.

## 6 Правила приемки

6.1 Заполнители принимают партиями. Партия должна состоять из заполнителей одной марки и одного класса или смеси заполнителей разных классов. Документ о качестве партии должен содержать:



наименование предприятия-изготовителя и (или) товарный знак;  
 номер партии и дату отгрузки;  
 марку и класс заполнителя;  
 массу партии;  
 обозначение настоящего стандарта;  
 результаты лабораторных испытаний.

Масса партии — не более 225 т, для пористых заполнителей — не более 75 т.

6.2 Предприятие-изготовитель проводит приемосдаточные испытания в соответствии с таблицей 10.

Т а б л и ц а 10

| Наименование показателя  | Частота проведения испытаний |
|--|------------------------------|
| Массовая доля окислов, огнеупорность, изменение массы при прокаливании   | От каждой второй партии      |
| Массовая доля влаги, водопоглощение, насыпная плотность, открытая пористость, кажущаяся плотность, зерновой состав                   | От каждой партии             |
| <p>Примечание — Для заполнителей, изготовленных из брака и лома огнеупоров, определение огнеупорности проводят от каждой партии.</p> |                              |

6.3 При получении неудовлетворительных результатов по одному из показателей по нему проводят повторные испытания на удвоенном количестве проб, взятых от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

## 7 Методы испытаний

7.1 Методы отбора и подготовки проб — по ГОСТ 26565.

7.2 Массовую долю диоксида кремния ( $\text{SiO}_2$ ), оксидов алюминия ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), железа ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), магния ( $\text{MgO}$ ), хрома ( $\text{Cr}_2\text{O}_3$ ), кальция ( $\text{CaO}$ ), изменение массы при прокаливании определяют по ГОСТ 2642.0, ГОСТ 2642.2 — ГОСТ 2642.5, ГОСТ 2642.7 — ГОСТ 2642.9.

Для цирконистых заполнителей определение массовой доли диоксидов кремния ( $\text{SiO}_2$ ), суммы диоксидов циркония и гафния ( $\text{ZrO}_2 + \text{HfO}_2$ ), оксидов железа ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), кальция ( $\text{CaO}$ ) — по ГОСТ 13997.0, ГОСТ 13997.3 — ГОСТ 13997.5 и ГОСТ 13997.8.

Допускается применять другие аттестованные методы, обеспечивающие требуемую точность определения. При возникновении разногласий в оценке качества определения проводят по ГОСТ 2642.2 — ГОСТ 2642.5, ГОСТ 2642.7 — 2642.9, ГОСТ 13997.3 — ГОСТ 13997.5 и ГОСТ 13997.8.

7.3 Огнеупорность определяют по ГОСТ 4069.

7.4 Насыпную плотность определяют по ГОСТ 8735.

7.5 Массовую долю влаги определяют по ГОСТ 28584.

7.6 Водопоглощение, открытую пористость и кажущуюся плотность определяют по ГОСТ 18847.

7.7 Зерновой состав определяют по ГОСТ 27707. Для заполнителей классов 1—3 проводят рассев на сетках № 40, 25, 15 и 10 по ГОСТ 3306. Допускается применять другие аттестованные методы, обеспечивающие требуемую точность.

## 8 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

8.1 Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение заполнителей — по ГОСТ 24717.

Ключевые слова: заполнители, огнеупорные, кремнеземистые, алюмосиликатные, глиноземистые, магнезиальные, цирконистые, технические условия

---